

## PLASTCOL

**RASANTE ADESIVO E FIBRORINFORZATO  
PER SGUSCE LATI E ANGOLI  
DI SUPERFICI ORIZZONTALI PRIMA  
DELLA POSA DI AQUAPROOF**



### CARATTERISTICHE

**Massa Volumica della malta essiccata:** 1.180 Kg/m<sup>3</sup>  
**Granulometria:** 1,2 mm  
**Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo)  
per rasare:** 6 Kg / m<sup>2</sup>  
**Spessore consigliato per rasare:** 4-8 mm  
**Resistenza alla compressione (28 gg)**  
**Categoria CSIV:** > 6,5 N/mm<sup>2</sup>  
**Adesione:** 0,6 N/mm<sup>2</sup>  
**Conducibilità Termica (UNI EN 13687-3):** 0,075 W/m.K  
**Reazione al fuoco:** A1 Euroclasse  
**Coefficiente diffusione vapore acqueo:** 15 (μ)  
**Assorbimento acqua:** <0,4 – W1 Kg /m<sup>2</sup> x min 0,5

<b>Descrizione</b>	Termo-rasante adesivo e fibro-rinforzato, traspirante, per la preparazione delle sgusce dei lati dei terrazzi o balconi prima della posa di Aquaproof. Idoneo anche per la rasatura di intonaci di fondo a base calce (accertarsi che questi abbiano raggiunto la completa maturazione).
<b>Vantaggi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotto con Marcatura CE conforme alla Norma Europea</li> <li>• Prodotto predosato e controllato in stabilimento;</li> <li>• Buona permeabilità al vapore;</li> <li>• Ottima resistenza meccanica alla compressione;</li> <li>• Ottima impermeabilità;</li> <li>• Ottima resistenza ai cicli di gelo e disgelo;</li> <li>• Fibro-rinforzato;</li> </ul>
<b>Modalità applicative</b>	<p>Preparazione del supporto: asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare oli, disarmanti, polvere e sporco in genere.</p> <p>Preparazione dell'impasto: PLASTCOL è pronto all'uso e va mescolato con: 5 - 6 litri di acqua pulita per sacco da 25 Kg. Impiegare un mescolatore a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 3 minuti di miscelazione.</p> <p>Lasciare a riposo per circa 5 minuti, prima dell'impiego ri-miscelare per circa 15 secondi.</p> <p>PLASTCOL viene applicato a sguscia sui lati deboli delle superfici orizzontali per evitare infiltrazioni.</p>
<b>Avvertenze d'uso</b>	<p>La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.</p> <p>Non aggiungere altri materiali a PLASTCOL.</p> <p>Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.</p> <p>Temperatura d'applicazione Da+5 a +35°C del supporto          Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto          Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.</p>
<b>Stabilità allo stoccaggio</b>	Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia d'immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C
<b>Confezioni</b>	Sacchi da 25 Kg. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

